

ВИПРОБУВАЛЬНА ЛАБОРАТОРІЯ
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ВИПРОБУВАЛЬНО-СЕРТИФІКАЦІЙНИЙ ЦЕНТР «ПІВДЕНТЕСТ»

Місцезнаходження: 49054, м. Дніпро, пр. С. Нігояна, 50,
тел/факс(056) 744-3014, тел. (050) 486-2292, тел. (067) 633-5048 (лабораторія)

Акредитована Національним агентством
з акредитації України
на відповідність ДСТУ ISO/IEC 17025:2006
Атестат акредитації № 2Н485 від 05.12.2018 року
дійсний до 04.12.2023 року



2Н485
ДСТУ ISO/IEC 17025

ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник випробувальної лабораторії
ТОВ «ВСЦ «ПІВДЕНТЕСТ»



О.Я. Пікуш

«10» грудня 2018 р.

ПРОТОКОЛ ВИПРОБУВАНЬ

10 грудня 2018 р.

№ Л642/10-18

Випробувальна лабораторія ТОВ "ВСЦ "ПІВДЕНТЕСТ" провела контрольні випробування профілів «МІРОПЛАСТ» із ПВХ:

1. Серія 300 Olimpia, Galaxy, TRIO ДСТУ Б В.2.7-130:2007 – 18 одиниць
2. Серія 400 WDS ДСТУ Б В.2.7-130:2007 – 18 одиниць
3. Серія 500 WDS ДСТУ Б В.2.7-130:2007, – 18 одиниць
4. Серія 4S WDS ДСТУ Б В.2.7-130:2007 – 18 одиниць
5. Серія 7S WDS ДСТУ Б В.2.7-130:2007 – 18 одиниць
6. Серія 8S WDS ДСТУ Б В.2.7-130:2007 – 18 одиниць

(назва продукції, що випробовується, код ДКПП, код ТН ВЕД)

код ДКПП 22.21.10

Заявник випробувань: ТОВ 'МІРОПЛАСТ', код ЄДРПОУ 34230288

49083, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Собінова, 1

(назва та адреса)

Випробування проводились на підставі листа ТОВ "МІЖНАРОДНА СЕРТИФІКАЦІЯ. АУДИТ ТА КОНСАЛТИНГ" № 6/н від 08.10.2018 р.

Виробник: ТОВ «МІРОПЛАСТ», 49083, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Собінова, 1, код ЄДРПОУ 34230288

Нормативний документ виробника, позначення та назва: _____

Всього сторінок: 10

1. ХАРАКТЕРИСТИКА ЗРАЗКІВ ПРОДУКЦІЇ

1.1 План та методи відбирання зразка (ів): згідно з листом ТОВ "МІЖНАРОДНА

СЕРТИФІКАЦІЯ. АУДИТ ТА КОНСАЛТИНГ" № 6/н від 08.10.2018 р.

(позначення та назва НД, іншого документу, в якому встановлені вимоги та правила відбору, або посилання на рішення органу з сертифікації продукції)

1.2 Акти відбору та ідентифікації зразків від 08.10.2018 р. складений представником:
(дата)

Директором ТОВ "МІЖНАРОДНА СЕРТИФІКАЦІЯ. АУДИТ ТА КОНСАЛТИНГ"
в присутності директора ТОВ «МІРОПЛАСТ» Ерверді Емре Хаді

(організація, посада, фамілія, та ініціали особи, що виконала відбір)

1.3 Зразки одержані, перевірені на придатність, ідентифіковані та зареєстровані випробувальною лабораторією ТОВ "ВСЦ "ПІВДЕНТЕСТ":

№ зразка: 1 – профілі серії 300; 2 – профілі серії 400; 3 – профілі серії 500; 4 – профілі серії 4S; 5 –
профілі серії 7S; 6 – профілі серії 8S

(дата одержання та реєстраційний номер зразка)

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ВИПРОБУВАНЬ

2.1 Випробування проводились у період: з 08.10 по 10.12.2018 р.

2.2 Використаний метод випробування: згідно п. 3.2 протоколу (графа 2 таблиці)

2.3 Випробування зразків проводились на відповідність:

ДСТУ Б В.2.7-130:2007 "Профілі полівінілхлоридні для огорожувальних будівельних
конструкцій. Загальні технічні умови" п.п. 5.3.1 (табл. 3, рядки 8,9), 5.3.9, 5.3.10.

(вимоги нормативного документа)

2.4. Процедури випробувань, у тому числі, засоби, умови та операції проведення вимірювань, оцінювання точності (правильності та прецизійності) методів та результатів вимірювання, встановлені нормативними документами на методики та вимірювання.

2.5. Частково випробування проводились у субпідрядній ВЛ: не проводились

(види випробувань, назва випробувальної лабораторії, адреса, реєстраційний номер)

3. ХАРАКТЕРИСТИКА УМОВ ВИПРОБУВАНЬ

3.1 Загальні умови випробувань відповідно до вимог методик випробувань.

3.2 Показники, методи та місце, де проводились випробування:

Найменування показника продукції	Метод випробувань (вимірювань) згідно НД	Випробувальне приміщення, майданчик, ділянка та інше
1	2	3
ДСТУ Б В.2.7-130:2007		
Показники фізико-механічних властивостей головних профілів (таблиця 3 ДСТУ Б В.2.7 -130:2007 (рядки 8, 9) п. 5.3.1	п. 8.16, п.8.17	Приміщення ТОВ «ВСЦ «Південтест»
Опір теплопередачі комбінації профілів, призначених для експлуатації в опалюваних приміщеннях, повинен складати від 0,4 м ² К/Вт до 0,9 м ² К/Вт в залежності від кількості, розмірів та розташування камер, п. 5.3.9	п.8.15 (ДСТУ Б В.2.6-17-2000)	
Профілі повинні бути стійкими до дії слабоагресивного кислотного, лужного і сольового впливу, п. 5.3.10	п. 8.14 (ГОСТ 12020-72)	

3.3. Умови проведення випробувань:

Приміщення, майданчик, ділянка та інше	Температура, °С	Відносна вологість, %	Атмосферний тиск, кПа	Інші параметри згідно методик випробувань (вимірювань)
	Згідно НД / Фактичне значення	Згідно НД / Фактичне значення	Згідно НД / Фактичне значення	Згідно НД / Фактичне значення
Приміщення ТОВ “ВСЦ “Південтест”	20 ± 5	—	—	—
	20,4 – 21,0	41,1 – 41,8	100,5 – 101,1	—

4. ЗАСОБИ ВИМІРЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ (ЗВТ) ТА ВИПРОБУВАЛЬНЕ ОБЛАДНАННЯ (ВО)
згідно паспорту лабораторії, мають чинні терміни відбитків повірочних тавр, свідоцтв та атестатів

5.5. Результати випробувань профілів «МІРОПЛАСТ» - серії 7S WDS (ДСТУ Б В 2.7-130:2007):

Позначення НД, назва показників (Характеристик), одиниця вимірювань	Значення показників (Характеристик) згідно НД	Фактичне значення	Невизначеність /похибка	Позначення НД на методи випробувань
		Зразки № 5		
1	2	3	4	5
ДСТУ Б.В. 2.7-130:2007, п. 5.3.1 (рядок 8) Зміна кольору білих профілів після ультрафіолетового опромінення у діапазоні хвиль (280 – 400) нм з інтенсивністю сумарної радіації 80 Вт/м2, поріг сірої шкали, не більше	4	2		ДСТУ Б В 2.7-130:2007 (п.8.16)
ДСТУ Б.В. 2.7-130:2007, п. 5.3.1 (рядок 9) Зміна ударної в'язкості за Шарпі, після ультрафіоле-тового опромінення у діапазоні хвиль (280 – 400) нм з інтенсивністю сумарної радіації 80 Вт/м2, %, не більше	20	16,5		ГОСТ 4647-80
ДСТУ Б.В. 2.7-130:2007, п. 5.3.9 Приведений опір теплопередачі профілів, м² °К/Вт, не менше: - коробка - стулка - імпорт	Клас1:>0,90 Клас2:0,80-0,89 Клас3:0,70-0,79 Клас4: 0,60-0,69 Клас5:0,50-0,59	1,025 1,283 0,900	±5,0%	ДСТУ Б В 2.6-17-2000
ДСТУ Б.В. 2.7-130:2007, п. 5.3.10 Стійкість до дії слабо агресивного кислотного впливу: - зміна показників міцності при розтягуванні після витримки в слабоагресивному кислотному середовищі протягом 24 год.,%, не більше - зміна показників зміни лінійних розмірів після витримки в слабоагресивному кислотному середовищі протягом 24 год.,%, не більше	10 10	3,8 0,5		ДСТУ Б В 2.7-130:2007
ДСТУ Б.В. 2.7-130:2007, п. 5.3.10 Стійкість до дії лужного впливу: - зміна показників міцності при розтягуванні після витримки в лужному середовищі протягом 24 год.,%, не більше - зміна показників зміни лінійних розмірів після витримки в лужному середовищі протягом 24 год.,%, не більше	10 10	6,8 0,25		ДСТУ Б В 2.7-130:2007
ДСТУ Б.В. 2.7-130:2007, п. 5.3.10 Стійкість до дії соляного впливу: - зміна показників міцності при розтягуванні після витримки в соляному середовищі протягом 24 год.,%, не більше - зміна показників зміни лінійних розмірів після витримки в соляному середовищі протягом 24 год.,%, не більше	10 10	5,1 0,25		ДСТУ Б В 2.7-130:2007

6. Опис, стан та ідентифікація виробу, що пройшов випробування:

результати випробувань відносяться до зразків, які випробувалися

7. Відхили, доповнення, винятки:

відхилень від норм не відзначено

8. Окремі думки, погляди та тлумачення:

випробування проводились у обсязі, обумовленому із заявником

Заступник начальника випробувальної лабораторії



К. О. Яковлева